


OZNAČAVANJE ČELIKA U SKLADU SA EN 10027



Struktura obeležavanja čelika prema EN 10027-1 i DIN V 17006-100

Prema EN 10027 oznaka jednog konkretnog čelika može biti definisana prema sledećim grupama označavanja:

Grupa 1 - Broj materijala (Werkstoff Numer); W.Nr.

prema ovom sistemu označavanja, oznaka čelika je data samo brojevima, pri čemu svi čelici na početku oznake imaju broj 1, npr: 1.0037

Grupa 2 - Čelici sa definisanim područjem primene te definisanim mehaničkim i fizičkim osobinama

prema ovome sistemu označavanja, oznaka čelika je data glavnom i dodatnom oznakom koja se sastoji iz alfa-numeričkih simbola, npr: S235JR

Grupa 3 - Čelici sa definisanim hemijskim sastavom

prema ovome sistemu označavanja, oznaka čelika je data glavnom i dodatnom oznakom koja se sastoji iz alfa-numeričkih simbola, npr: C45E

Napomena:

Svi čelici poseduju oznaku prema grupi 1, te najmanje jednu oznaku prema grupi 2 ili 3. Vrlo retko čelici mogu imati oznaku prema grupi 2 i 3!

Primeri označavanja u skladu sa više međunarodnih normi

Evropa EN 10025	Njemačka DIN 17100	Francuska NFA 35-501	Švedska MNC810E	V.Britanija BS 4360	Japan JIS 3106	SAD ASTM	Internacionalno ISO 630
S235 JRG2	RSt 37-2	E 24-2	SS 13,11,00	40(A)B	SM 400A	A284 Gr.C	Fe 360 B
S275 JR	St 44-2	E 28-2	SS 14,12,00	43(A)B	-	A529 Gr.42	Fe 430 B
S355 JO	St 52-3 U	E 36-3	SS 21,34,01	50B	SS 490B	A633 Gr.A	Fe 510 C

→ *Oznaka jedno konkretnog konstrukcionog čelika prema različitim svjetskim normama!*

Slika 2. Primer oznake jednog čelika prema više međunarodnih normi

Struktura oznake

S275 JR
definiran prema EN 10025 - Hot rolled products of non-alloy structural steels; technical delivery conditions



Slika 2.

Struktura oznake čelika S235JR prema EN 10027

Označavanje prema Grupi 2 - Čelici sa definisanim područjem primene i mehaničkim i fizičkim osobinama

S 355 JO			
S opšti konstrukcijski čelik	355 min. $R_v = 355 \text{ MPa}$	JO $E_L = 27 \text{ J na } 20 \text{ }^\circ\text{C}$	-
P 265 NB			
P čelik za posude pod pritiskom	265 min. $R_v = 265 \text{ MPa}$	N normaliziran	B za boce za gas
L 360 QB			
L čelik za cjevovode	360 min. $R_v = 360 \text{ MPa}$	Q gašen	B zahtjevana klasa
Y 1770 C			
Y čelik za prenapregnute betonske konstrukcije	1770 min. $R_m = 1770 \text{ MPa}$	C hladno vučena žica	-
R 900 Mn			
R čelik za šine	900 min. $R_m = 900 \text{ MPa}$	Mn sa povećanim sadržajem Mn	-

Slika 3.

Primeri oznaka i tumačenje istih za čelike iz Grupe 2 (Čelici sa definisanim područjem primene, mehaničkim i fizičkim osobinama)

* Ako se ispred oznake (za gore date primere) nalazi slovo G tada se radi o čeličnom livu! Npr: GP265

Označavanje prema Grupi 3 - Čelici sa definisanim hemijskim sastavom

C 25 E			
C ugljenični nelegirani čelik	25 * sadržaj C=0,25% (25/100)	E propisan max. sadržaj S	-
28 Mn 6			
ispred bez slova niskolegirani čelik	28 * sadržaj C=0,28% (28/100)	Mn čelik legiran sa: Mn	6 * sadržaj Mn=1,5% (6/4)
X 5 CrNi 18-10			
X visokolegirani čelik	5 * sadržaj C=0,05% (5/100)	CrNi čelik legiran sa: Cr i Ni	18-10 sadržaj Cr=18%, Ni=10%
HS 2-9-1-8			
HS brzorezni čelik	2-9-1-8 sadržaj legirajućih elemanta, i redom: W, Mo, V, Co; u datoj oznaci: 2% W, 9% Mo, 1% V, 8% Co		

Slika 4.

Primeri oznaka i tumačenje istih za čelike iz Grupe 3 (Čelici sa definisanim hemijskim sastavom)

* **Kod niskolegiranih** čelika broj koji određuje hemijski sastav legirajućeg elementa u oznaci se dobije kada se hemijski sastav pomnoži sa faktorom legiranja koji za pojedine elemente iznosi:

- **x4** za Cr, Co, Mn, Ni, Si i W;
- **x10** za Al, Cu, Mo, Nb, Ti, V;
- **x100** za C, N, P, S;
- **x1000** za B.

* **Kod visokolegiranih** čelika broj koji određuje hemijski sastav legirajućeg elementa u oznaci predstavlja stvarni hemijski sastav u %.

* **Kod brzoreznih** čelika broj koji određuje hemijski sastav legirajućeg elementa (redom W, Mo, V, Co) u oznaci predstavlja stvarni hemijski sastav u %.

* Ako se ispred oznake (za gore date primjere) nalazi slovo G tada se radi o čeličnom livu! Npr: GX5CrNi18-10

Primeri

Za dole date čelike navesti (odrediti):

- pripadnost Grupi 1 ili 2 na osnovu date oznake po standardu EN 10027-1,
- sve osobine (mehaničke, fizičke ili hemijske) koje se mogu saznati na osnovu date oznake po standardu EN 10027-1.

1. S275JR
2. E295
3. 17NiCrMo6-4
4. C40E
5. 15CrMoV5-9
6. X82WMoCrV6-5-4
7. P355GH
8. S355K2G2W
9. L555QB
10. HS18-1-2-5
11. GX10NiCrNb32-20

Pre nego se pristupi određivanju pripadnosti oznake čelika po EN 10027-1 jednoj od grupa (1 ili 2), a samim tim i dalje tumačenja oznake, neophodno je primeti da čelici u Grupi 2 (sa definisanim hemijskim sastavom) mogu kao prvo (slovo ili broj) u oznaci imati slijedeće: - slova C, GC, G (praćeno brojem), X, GX, ili HS, ili - dvocifreni ili trocifreni broj (slučaj kod niskolegiranih čelika).

Svako drugo slovo na početku oznake: S, GS, P, PG, L, E, B, Y, R, H, HT, D, TH, ili M znači da se radi o Grupi 1.

Kada znamo kojoj grupi po standardu EN 10027-1 oznaka čelika pripada, dalje tumačenje je mnogo jednostavnije, pri čemu treba voditi računa o redosledu brojčanih i slovnih oznaka, kao što je dato u gornjim tabelama.

Sledi (slovo ili broj u oznaci je **boldiran**):

S275JR

S275JR – grupa 1 – čelici sa definisanim fizičkim i mehaničkim osobinama, opšti konstrukcioni čelik,

S275JR – granica razvlačenja $Re = 275 \text{ N/mm}^2$,

S275JR – energija loma = 27 J, pri ispitnoj temperaturi +20 °C.

E295

E295 – grupa 1 – čelici sa definisanim fizičkim i mehaničkim osobinama, čelik za mašinogradnju,

E295 – granica razvlačenja $Re = 295 \text{ N/mm}^2$.

17NiCrMo6-4

17NiCrMo6-4 – grupa 2 – čelici sa definisanim hemijskim sastavom, niskolegirani čelik sa 0,17 %C,

17NiCrMo6-4 – legirajući elementi redom: Ni, Cr, Mo,

17NiCrMo6-4 – sadržaj legirajućih elemenata redom: 6/4= 1,5 %Ni, 4/4= 1 %Cr, bez datog %Mo.

C40E

C40E – grupa 2 – čelici sa definisanim hemijskim sastavom, nelegirani ugljenični čelik,

C40E – sadrži 0,40 %C,

C40E – sa propisanim maksimalnim sadržajem S (kvalitetni do plemeniti ugljenični čelik).

15CrMoV5-9

15CrMoV5-9 – grupa 2 – čelici sa definisanim hemijskim sastavom, niskolegirani čelik sa 0,15 %C,

15CrMoV5-9 – legirajući elementi redom: Cr, Mo, V,

15CrMoV5-9 – sadržaj legirajućih elemenata redom: 5/4= 1,25 %Cr, 9/10= 0,9 %Mo, bez datog %V.

X82WMoCrV6-5-4

X82WMoCrV6-5-4 – grupa 2 – čelici sa definisanim hemijskim sastavom, visokolegirani čelik,

X82WMoCrV6-5-4 – sadrži 0,82 %C,

X82WMoCrV6-5-4 – legirajući elementi redom: W, Mo, Cr, V,

X82WMoCrV6-5-4 – sadržaj legirajućih elemenata redom: 6 %W, 5 %Mo, 4 %Cr, bez datog %V.

P355GH

P355GH – grupa 1 – čelici sa definisanim fizičkim i mehaničkim osobinama, čelik za posude pod pritiskom,

P355GH – granica razvlačenja $Re = 355 \text{ N/mm}^2$,

P355GH – propisane dodatne osobine (da bi se saznale neophodno je posedovati odgovarajući dodatak standardu EN 10027-1),

P355GH – čelik za rad na visokim temperaturama.

S355K2G2W

S355K2G2W – grupa 1 – čelici sa definisanim fizičkim i mehaničkim osobinama, opšti konstrukcioni čelik,

S355K2G2W – granica razvlačenja $Re = 355 \text{ N/mm}^2$,

S355K2G2W – energija loma = 40 J, pri ispitnoj temperaturi -20 °C,

S355K2G2W – propisane dodatne osobine (da bi se saznale neophodno je posedovati odgovarajući dodatak standardu EN 10027-1),

S355K2G2W – atmosferski postojan čelik.

L555QB

L555QB – grupa 1 – čelici sa definisanim fizičkim i mehaničkim osobinama, čelik za cevovode,

L555QB – granica razvlačenja $Re = 550 \text{ N/mm}^2$, L555QB – gašen čelik,

L555QB – zahtevana klasa čelika (da bi se saznala neophodno je posedovati odgovarajući dodatak standardu EN 10027-1)

HS18-1-2-5

HS18-1-2-5 – grupa 2 – čelici sa definisanim hemijskim sastavom, brzorezni čelik,

HS18-1-2-5 – sadržaj legirajućih elemenata redom: 18 %W, 1 %Mo, 2 %V, 5 %Co.

GX10NiCrNb32-20

GX10NiCrNb32-20 – grupa 2 – čelici sa definisanim hemijskim sastavom, visokolegirani čelični liv,

GX10NiCrNb32-20 – sadrži 0,10 %C,

GX10NiCrNb32-20 – legirajući elementi redom: Ni, Cr, Nb,

GX10NiCrNb32-20 – sadržaj legirajućih elemenata redom: 32 %Ni, 20 %Cr, bez datog %Nb.

dipl.maš.inž. Miloje Đurić

Tehnička škola Šabac